



Den Braven

Fisa tehnica



Den Braven ADEZIV PU POLISTIREN MANUAL 700ML

Adeziv spuma pentru aplicare termosistem EPS si XPS



Descrierea Produsului

Adeziv poliuretanic monocomponent, cu expandare redusa si intarire in prezenta umezelii, destinat lipirii placilor termoizolante din polistiren pe fatade, pe suprafete din lemn, caramida, BCA, tencuiala, metal. Dupa intarire are o rezistenta foarte buna si este relativ elastic. Produsul are o structura foarte buna si o aderenata excelenta la aplicatii cuprinse intre +5°C si +35°C. Produsul face parte din portofoliul de produse intitulat Solutii Durabile pentru Case Pasive. Aceste produse sunt testate din punct de vedere al transferului termic, permeabilitatii la apa si pierderilor de aer. Daca sunt aplicate in mod corespunzator, aceste produse contribuie la economia de energie in cladiri, concepute cunoscute sub denumirea de case pasive si case neutre din punct de vedere energetic.

Beneficii

- Lipirea eficienta a panourilor termoizolante pentru fatade pe suprafetele din lemn, caramida, BCA sau tencuiala
- Reduce timpul de lucru
- Nu necesita apa si mixare pe santier
- Reduce spatiul de depozitare pe santier
- Prietenos cu mediul, in comparatie cu adezivii traditionali pe baza de ciment

Aplicatii

Produsul poate fi utilizat pentru lipirea si asamblarea foarte eficienta a placilor de polistiren, spuma poliuretanică rigida (Poliuretanic/

Poliizocianurat) si fibre minerale, pe beton, glet si zidarie, precum si pe umplerea rosturilor dintre placile izolatoare.

Limitari: Nu este recomandat pentru aplicare pe suprafetele supuse actiunii apei si pentru umplerea spatiilor inchise. Nu adera la Silicon, Politetrafluoretilena (PTFE), Polietilena (PE), Polipropilena (PP) si suprafete contaminate cu grasimi sau uleiuri. Adezivul asigura o bariera impotriva umezelii, dar permite migrarea vaporilor de apa prin adeziv.

Metoda de lucru

Aplicati adezivul pe placa de polistiren, pe contur, la o distanta de 5 cm fata de margine si in interiorul conturului, in fasii succesive aflate la 30 cm distanta una de alta. Diametrul recomandat al snurului aplicat cu pistolul este de 10-12 mm pentru suprafetele din tabla, lemn si OSB si de 20-40 mm pe suprafetele poroase; Fixati placile de polistiren in pozitia finala dupa aproximativ 6-10 min. de la aplicare, inainte ca adezivul sa inceapa sa se intareasca. Placile de polistiren de la baza peretelui vor fi sustinute din partea inferioara, pentru a evita alunecarea acestora de pe perete pana la intarirea adezivului si fixarea placilor (5-24 de ore). Umpleti golurile dintre placile de polistiren cu adeziv, pentru a obtine o izolatie eficienta. Pentru o prezentare generala completa, consultati pagina noastra de Internet sau contactati Den Braven. Acest produs nu trebuie utilizat in conditii de ventilatie slaba, decat daca se intrebuinteaza o masca de protectie cu un filtru adecvat pentru gaze (si anume de tip A1, in conformitate cu standardul EN 14387). Ambalajul contine manusi de protectie, care vor fi utilizate doar pentru Spuma Poliuretanică. Anterior folosirii: Nu utilizati manusi deteriorate. Scoateti-le din folie si umflati-le cu aer pentru a verifica daca sunt etanse. Atentie la unghiile lungi sau la bijuterii, intrucat acestea pot deteriora manusile. Ulterior folosirii: Nu atingeti manusile pe exterior in timp ce le indepartati de pe maini. Aruncati imediat manusile folosite.

Informatii suplimentare

Baza	Polyurethane
Densitate	20-30 kg/m3
Rezistenta la temperatura	-40°C to +90°C
Temperatura de aplicare	+5°C to +35°C
Timp de intarire	100-120 minutes

Acestea sunt valori tipice



Den Braven

Fisa tehnica

Den Braven ADEZIV PU POLISTIREN MANUAL 700ML

Adeziv spuma pentru aplicare termosistem EPS si XPS

Limitari

- Nu este recomandat pentru suprafete din PE, PP, PC, PMMA, PTFE, plastic moale, neopren si bituminoase
- Nu este adecvata pentru incarcarea continua cu apa si pentru umplerea/injectarea spatiilor mari, goale, unde este disponibila o umiditate insuficienta

Pregatirea si Finisarea suprafetei

Suprafetele trebuie sa fie curate, sa nu prezinte urme de ulei, grasime si praf. Temperatura minima a tubului este de +5°C (temperatura ideala este de +20°C). Scoateti capacul si insurubati tubul adaptor pe valva recipientului. Agitati tubul cu putere inainte de folosire (de cel putin 30 de ori). Protejati-va ochii si purtati echipament de lucru. Acoperiti tapiteria, covoarele si mobilierul cu hartie sau folie din plastic. Intoarceti tubul cu valva in jos (pozitie de lucru corespunzatoare) si apasati tragaciul adaptorului. Produsul neintarit poate fi indepartat cu ajutorul Universal PU-Cleaner. Dupa intarire, puteti indeparta surplusul de spuma cu ajutorul unui cutit sau spaclu.

Se poate vopsi

Produsul permite vopsirea sau acoperirea cu ipsos, chit de cutit, tencuiala sau etansant acrilic.

Curatare

Adezivul proaspat poate fi indepartat cu ajutorul Den Braven Universal PU-Cleaner. Dupa intarire, surplusul de poate fi indepartat cu ajutorul unui cutit sau al unui spaclu.

Culori

- Gri

Ambalare

- Tub

*Pentru specificatiile produsului, va rugam sa cautati Pagina Detalii
Produs*

Termen de valabilitate

In ambalajul original nedeschis, la temperaturi cuprinse intre +5°C si +25°C. Termen de valabilitate: 18 luni de la data fabricatiei, in spatii uscate.

Certificari

	FEICA member FEICA TM1005:2014 Cutting Time A+ French VOC Regulation TR046
--	---

Sanatate & Siguranta

Fisa cu Date de Sanatate si Siguranta a Produsului trebuie citita si inteleasa anterior utilizarii. Aceasta poate fi pusa la dispozitie la cerere si poate fi gasita si pe pagina de Internet a companiei Den Braven.

Garantie & Raspundere

Bostik garanteaza faptul ca produsul sau respecta specificatiile furnizate, pe parcursul termenului de valabilitate al acestuia.

Disclaimer

Informatiile din acest document, precum si din toate publicatiile noastre in format hartie si digital, au la baza cunostintele si experienta detinute de noi la momentul actual. Bostik nu isi asuma raspunderea pentru nicio greseala, inexactitate sau eroare de editare, rezultata in urma schimbarilor tehnologice sau a cercetarilor efectuate intre data eliberarii prezentului document si data achizitionarii produsului. Bostik isi rezerva dreptul de a efectua modificari ale formulelor. Anterior aplicarii produsului, utilizatorul are obligatia de a se familiariza cu informatiile furnizate in prezentul document si/sau in celelalte documente ale noastre cu privire la produs. Inaintea aplicarii produsului, utilizatorul va efectua orice teste pentru a se asigura ca produsul este adecvat pentru aplicatia respectiva. Metoda de aplicare si conditiile din timpul depozitarii si transportului nu intra in sfera noastra de control si prin urmare, nu constituie responsabilitatea noastra. Prin prezenta fisa a produsului negam orice asumare a raspunderii. Livrarile vor fi efectuate doar in conformitate cu conditiile noastre de livrare si cu termenii nostri de plata. Informatiile detaliate in prezenta fisa cu date tehnice sunt furnizate cu titlu exemplificativ, si nu limitativ.