



Better results through knowledge

Den Bit Hydroseal W6

Membrana hidroizolatoare lichida - pe baza de bitum si cauciuc



Descrierea Produsului

Produs de dispersie pe baza bituminoasa pentru hidroizolarea acoperisurilor si teraselor. Asigura izolarea impotriva umezelii pentru pardoseli poroase in subsoluri, garaje, terase, balcoane si protejeaza suprafetele subterane ale cladirilor impotriva umezelii. Datorita consistentei tixotropice, poate fi aplicat pe suprafete cu diferite pante de inclinatie. Stratul de acoperire ramane stabil pe suprafetele verticale chiar si la temperaturi ridicate de + 120°C si isi pastreaza elasticitatea la temperaturi joase. Este rezistent la agentii atmosferici, la acizii slabi si la substantele alcaline, precum si la efectele substantelor agresive prezente in sol. Poate fi utilizat in contact direct cu polistirenul.

Beneficii

- Se aplica pe polistiren
- Se poate folosi si pentru peretii verticali stabil pana la + 120°C
- Nu contine solventi
- Rezistent la acizii slabi si la substantele alcaline
- Pentru suprafete uscate si umede

Aplicatii

Beton si suprafete minerale asemanatoare, tencuieli exterioare similare cimentului, Eternit, tapet, lemn, acoperisuri din tabla, membrana bituminoasa si materiale similare cu baza bituminoasa, polistiren. Poate fi utilizat pe suprafete uscate si usor umede. Protejati produsul de medii uscate excesiv sau de umezeala excesiva in timpul aplicarii. Cititi cu atentie eticheta produsului si fisa cu date tehnice inaintea utilizarii produsului.

Metoda de lucru

Izolarea structurilor de fundatie si a partii inferioare a cladirilor: Aplicati Den Bit HYDROSEAL - W6 in cel putin doua straturi; toate colturile trebuie ranforsate cu plasa de armare aplicata pe substanta proaspat preparata. Aplicati straturile dupa ce stratul precedent s-a uscat complet. Asteptati cateva zile dupa aplicarea ultimului strat, pentru a permite umezelii ramase sa se evapore de pe intreaga grosime a stratului izolator. Recomandam aplicarea unui strat de polistiren cu o

grosime de minim 2 cm peste stratul hidroizolant Den Bit HYDROSEAL - W6, pentru a proteja stratul de degradarea fizica. Protejarea acoperisului din membrana bituminoasa: Indepartati orice impuritati de pe suprafata acoperisului, portiunile libere de membrana bituminoasa, taiati in forma de X si lipiti folosind adeziv bituminos pentru acoperis (Tixoplast) sau Den Bit Repair U. Umpleti crapaturile si golurile din vechiul acoperis cu mortar pentru a nivela suprafata. Aplicati minim doua straturi de Den Bit HYDROSEAL - W6 pe suprafata pregatita, aplicand fiecare strat nou dupa ce stratul anterior s-a uscat. In locurile de contact cu seminee, poduri sau locuri asemanatoare, intariti stratul cu plasa de armare pana la inaltimea corespunzatoare, aplicata pe substanta uda. Stratul final de Den Bit HYDROSEAL - W6 trebuie acoperit cu nisip sau pietris. Acest mod de protejare prelungeste in mod considerabil durata de viata a produsului. Realizarea unui acoperis continuu, intr-o apa: Curatati bine vechiul strat de nisip, frunze si alte impuritati. Taiati in forma de X si lipiti folosind adeziv bituminos pentru acoperis (Tixoplast) sau Den Bit Repair U. Tratati suprafata anterior cu Den Bit Grund W3. Aplicati primul strat de Den Bit HYDROSEAL W6 in mod uniform pe intreaga suprafata a acoperisului, prin imbibarea acestuia pe suprafata. Dupa ce s-a uscat primul strat, amplasati o plasa din fibra de sticla sau o alta plasa de armare industriala cu o suprapunere de cel putin 10 cm (plasa peste plasa) peste intreaga suprafata si aplicati al doilea strat de Den Bit HYDROSEAL W6. Lasati sa se usuce. Aplicati al treilea strat in mod asemanator. Aplicati Den Bit HYDROSEAL W6. Amplasati plasa pe stratul proaspat si imbibati-o in substanta de acoperire, pana la saturare. Acoperiti imediat stratul vertical al plasei. Aplicati un al patrulea strat dupa ce stratul anterior s-a uscat si acoperiti imediat si cu precizie cu pietris, pentru protejarea semnificativa a intregului acoperis de radiatiile UV.

Informatii suplimentare

Baza		Bitumen
Temperatura de aplicare		+5°C to +35°C
Timp de intarire		up to 24h per layer, depending on the humidity and temperature of the environment and of the substrate

Acestea sunt valori tipice

Limitari



Den Braven

Fisa tehnica



Better
results
through
knowledge

Den Bit Hydroseal W6

Membrana hidroizolatoare lichida - pe baza de bitum si cauciuc

Pregatirea si Finisarea suprafetei

Acoperis vechi din membrana bituminoasa: Suprafata nu trebuie sa prezinte impuritati (praf, rugina) sau margini ascutite ori apa statuta. Aceasta nu trebuie sa fie inghetata sau acoperita cu gheata. Suprafetele sfaramicioase si scorojite, cu o aderenta slaba, trebuie indepartate. Taiati in forma de X si lipiti folosind adeziv bituminos pentru acoperis (Tixoplast) sau Den Bit Repair U. Suprafete din beton si caramida: Zidaria din caramida trebuie sa fie tencuita; praful trebuie indepartat, marginile ascutite trebuie tesite, iar toate gaurile (adanciturile, crapaturile etc.) trebuie acoperite. Toate colturile (dintre pereti, zonele de contact dintre pereti si fundatie etc.) trebuie rotunjite, creand asa-numitele muchii oblice din mortar de ciment. Tencuielile exterioare noi si betonul trebuie sa fie intarite. Inainte de a aplica Den Bit HYDROSEAL W6, tratati suprafata cu un strat de penetratie Den Bit Grund W3, aceasta trebuind sa fie complet uscata. Pentru a utiliza Den Bit HYDROSEAL W6 in perioadele cu temperaturi ridicate, umeziti suprafata inainte de a incepe lucrul!

Se poate vopsi

Pensula, perie cu par moale.

Curatare

Material: benzina, agent organic de dizolvare, agent de curatare M.E.K.Maini: apa si sapun, crema de maini.

Culori

- Negru

Ambalare

- Galeata

Pentru specificatiile produsului, va rugam sa cautati Pagina Detalii

Produs

Termen de valabilitate

Depozitati la temperaturi intre +5°C si +25°C. Termenul de valabilitate al produsului este de 24 luni de la data fabricatiei, daca este stocat conform recomandarilor, in ambalajul original, nedeschis.

Sanatate & Siguranta

Fisa cu Date de Sanatate si Siguranta a Produsului trebuie citita si inteleasa anterior utilizarii. Aceasta poate fi pusa la dispozitie la cerere si poate fi gasita si pe pagina de Internet a companiei Den Braven.

Garantie & Raspundere

Bostik garanteaza faptul ca produsul sau respecta specificatiile furnizate, pe parcursul termenului de valabilitate al acestuia.

Disclaimer

Informatiile din acest document, precum si din toate publicatiile noastre in format hartie si digital, au la baza cunostintele si experienta detinute de noi la momentul actual. Bostik nu isi asuma raspunderea pentru nicio greseala, inexactitate sau eroare de editare, rezultata in urma schimbarilor tehnologice sau a cercetarilor efectuate intre data eliberarii prezentului document si data achizitionarii produsului. Bostik isi rezerva dreptul de a efectua modificari ale formulelor. Anterior aplicarii produsului, utilizatorul are obligatia de a se familiariza cu informatiile furnizate in prezentul document si/sau in celelalte documente ale noastre cu privire la produs. Inaintea aplicarii produsului, utilizatorul va efectua orice teste pentru a se asigura ca produsul este adecvat pentru aplicatia respectiva. Metoda de aplicare si conditiile din timpul depozitarii si transportului nu intra in sfera noastra de control si prin urmare, nu constituie responsabilitatea noastra. Prin prezenta fisa a produsului negam orice asumare a raspunderii. Livrarile vor fi efectuate doar in conformitate cu conditiile noastre de livrare si cu termenii nostri de plata. Informatiile detaliate in prezenta fisa cu date tehnice sunt furnizate cu titlu exemplificativ, si nu limitativ.