

ARCO ELASTOBIT Mastic bituminos Fișă tehnică

Descriere : ARCO ELASTOBIT este un mastic bituminos din bitum distilat, aditivat cu elastomeri tip stiren-butadien-stiren SBS și material de umplutură inert.

Utilizare : Masticul ARCO ELASTOBIT este utilizat ca masă bituminoasă pentru realizarea de hidroizolații la cald, reparații locale, etanșarea suplimentară a accesoriilor (guri de scurgere, aerisitoare), umplerea fisurilor asfaltice și etansarea rosturilor de dilatare/contractie la drumuri, remedierea etanșărilor existente deteriorate.

Caracteristici

Utilizarea de bitum distilat și aditivarea cu elastomeri conferă produsului caracteristici îmbunătățite de rezistență la temperaturi ridicate (fără curgere sau precipitare), rezistență la îmbătrânire, adezivitate, maleabilitate și flexibilitate.

Masă netă : 20 kg (+/- 5%)

Conținut de bitum : min 50%

Punct de inmuiere : 110⁰C

Rezistență la curgere la temperaturi ridicate : 110⁰C

Flexibilitate la rece (in peliculă de 2mm) : -15⁰C

Impermeabilitate la apă : 60 Kpa

Instrucțiuni de utilizare

- Suprafețele pe care se va aplica masticul ELASTOBIT trebuie să fie curate, fără praf sau ulei.
- Masticul se încălzește uniform, fără a depăși 180⁰C, omogenizând continuu.
- În cazul în care se folosește un arzător cu gaz, se va evita aplicarea unei flăcări puternice într-un singur punct, pentru a nu deteriora ambalajul metalic
- Se ia o cantitate mai mică (intr-un recipient metalic – cancioc), și se aplică fierbinte pe suport cu șpaclul, mistria sau pensula.
- masticul se poate aplica și cu lance de turnare sau alte utilaje mecanizate de aplicare

Depozitare

Masticul ELASTOBIT este ambalat în găleți de tablă prevăzute cu capac.

Se va depozita în locuri acoperite, în poziție verticală, ferit de soare sau alte surse de căldură.

Valabilitate : 24 luni în ambalajul original, cu condiția respectării instrucțiunilor de depozitare.